

Rodzaj tkaniny	dzianina
Skład	75% recycled polyester, 25% polyester
Gramatura	370 g/m ² ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitok	osnowa 1,5 mm / wątek 1,5 mm
Test martindale	50 000 cykli
Odporność na zaciągnięcia	5/5
Odporność na tarcie	na sucho 4 / na mokro 3/4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 72 N / wątek 47 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 985 N / wątek 561 N
Odporność na światło	5
Pilling	4/5
Trudnopalność	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)