

Rodzaj tkaniny	dzianina
Skład	100% Polyester
Gramatura	381 g/m ² ± 5%
Szerokość	144 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 0,8 mm / wątek 1 mm
Test martindale	50 000 cykli
Odporność na zaciągnięcia	5/5
Odporność na tarcie	na sucho 4 / na mokro 3/4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 89 N / wątek 59 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 816 N / wątek 504 N
Odporność na światło	5
Pilling	4/5
Trudnopalność BS 5852:	Part 1: 1979, source 0 (cigarette)