

Produkt Tkanina meblowa	Deseń, Nazwa TATUM
-----------------------------------	------------------------------

Masa powierzchniowa 280 g/m ²	Szerokość 142-145 cm	Skład surowcowy 100% PES
--	--------------------------------	------------------------------------

Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005- kategoria A
Badania wykonujemy w Instytucie Włókiennictwa Laboratorium Badań Surowców i Wyróbów Włókienniczych w Łodzi

Właściwości	Norma	Wartość zgodna z normą
Odporność na przesunięcie w szwie	EN ISO 13936 -2	≤4
Wytrzymałość na rozdarcie	EN ISO 13937 -3 (N)	≥40
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934 -1 (N)	>600
Odporność na ścieranie w teście Martindale	EN ISO 12947 -2 (suwy)	≥40 000
Odporność na pilling	EN ISO 12945 -2 (po 2000 suwów)	≥4
Test papierosa	PN-EN 1021-1	✓

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.
3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.