

Rodzaj tkaniny	tkanina szenilowa
Skład	100% Polyester
Gramatura	409 g/m ² ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 3-4 mm / wątek 2-3 mm
Test martindale	>90 000 cykli
Odporność na tarcie	na sucho 5 / na mokro 5
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 264 N / wątek 131 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 1359 N / wątek 758 N
Odporność na światło	4/5
Pilling	4/5
Trudnopalność	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)