

Rodzaj tkaniny	welwet dzianinowy
Skład	59% recycled polyester, 41% polyester
Gramatura	440 g/m ² ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm
Test martindale	100 000 cykli
Odporność na zaciągnięcia	5/5
Odporność na tarcie	na sucho 4 / na mokro 3/4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 40 N / wątek 51 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 609 N / wątek 875 N
Odporność na światło	5
Pilling	4/5
Trudnopalność	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)