

<b>Rodzaj tkaniny</b>	dzianina
<b>Skład</b>	100% Polyester
<b>Gramatura</b>	350 g/m <sup>2</sup> ± 3%
<b>Szerokość</b>	140 cm ± 2 cm
<b>Przesuwalność nitek</b>	osnowa 1 mm / wątek 1 mm
<b>Test martindale</b>	45 000 cykli (kategoria A)
<b>Odporność na zaciągnięcia</b>	5/5
<b>Odporność na tarcie</b>	na sucho 4-5 / na mokro 4-5
<b>Wytrzymałość na rozdarcie</b>	osnowa 72 N / wątek 35 N
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	osnowa 870 N / wątek 360 N
<b>Odporność na światło</b>	5
<b>Pilling</b>	5
<b>Trudnopalność</b>	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)