

Rodzaj tkaniny	dzianina
Skład	100% Polyester
Gramatura	390 g/m ² ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 2,5 mm / wątek 2 mm
Test martindale	50 000 cykli
Odporność na zaciągnięcia	5/5
Odporność na tarcie	na sucho 4 / na mokro 4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 44 N / wątek 63 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 691 N / wątek 580 N
Odporność na światło	4/5
Pilling	4
Trudnopalność	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)